
200
150
100
50
0
Tension (g)
yield = 162 g
Annealed 80um Al/Au wire, spool #2
Young's = 63.1 GPa
0
10
20
30
40
dL (mm)